

binderholz **SONDERPLATTEN**

| Antik-Platte | |
|---------------------|---|
| Aufbau | 3-Schicht Fichte Decklagen durchgehend gedämpft |
| Format | 5.000 x 2.050 mm |
| Vorteile | Aufgrund des Dämpfens geben die Decklagen einen sehr gleichmäßigen, warmen Farbton der wiederum das Nachdunkeln hemmt |
| Anwendung | Innenausbau - Wand, Decke, Möbel |

| Thermoform-Platte | |
|--------------------------|--|
| Aufbau | 3-Schicht Fichte thermisch behandelt |
| Format | 5.000 x 2.050 mm |
| Vorteile | Dimensionsstabil - da nur noch geringer Schwund und Quellung. Praktisch keine zusätzliche Rissbildung bei Verwendung im Außenbereich. Farbauftrag dauerhafter. Weitgehende Resistenz gegen Pilz und Insekten. Dauerhaftigkeit entsprechend EN 252 - Klasse 2 |
| Anwendung | Hausfassaden, rustikaler Innenausbau, Außenbereich, Garten |

| Multiform-Platte | |
|-------------------------|--|
| Aufbau | 5-Schicht Mittellage: Fichte 3-Schicht Decklage: Ober- und Unterseite je 3 mm MDF-Platte |
| Format | 5.000 x 2.050 mm |
| Vorteile | Formstabil, geringes Gewicht, hohe Tragkraft da 3-S Mittellage, Decklage mit heller MDF |
| Anwendung | Möbel, Tischplatten, Trennwände, Türen, Schiebetüren, Messebau |

binderholz SONDERBEARBEITUNG

bei 1-, 3- und Mehrschicht-Platten

KANTENBEARBEITUNG

| Bearbeitungs-Möglichkeiten | |
|-------------------------------|--|
| Nut | |
| Nut und Feder | |
| Nut mit Fase | |
| Nut und Feder mit Fase | |



FLÄCHENBEARBEITUNG

Bürsten

Ein- oder beidseitig bis zu einer Plattenbreite von 2.050 mm




Hacken

Ein- oder beidseitig bis zu einer Plattenbreite von 2.050 mm



Lochbohrungen für Akustikplatten

Alle Formate möglich, Standardmaß für Lochdurchmesser und Lochabstand 8 x 32 mm - andere Maße auf Anfrage



Farbbehandlung an der Oberfläche

Ein- oder beidseitig bis zu einer Plattenbreite von 1.250 mm, alle Anstriche auf Anfrage

V-Nut an der Oberfläche

Längs oder quer zur Lamellenrichtung - auf Anfrage



Binderholz GmbH · Massivholzplattenwerk

Gewerbegebiet 2 · A-5113 St. Georgen bei Salzburg · fon +43 6272 8511 · fax +43 6272 8511-95
 mhpb@binderholz.com · www.binderholz.com

